



Le Flocon 2



Le Flocon 2 est une laine de roche en flocons, utilisée pour l'isolation des combles perdus par épandage manuel au râteau.

LE + PRODUIT

- Réduction des ponts thermiques

| Caractéristiques | Performances |
|---|--------------|
| Réaction au feu (Euroclasse) | A1 |
| Masse volumique nominale (kg/m ³) | 50 |
| Étiquetage sanitaire | A |

L'épandage manuel n'est pas visé par une norme produit, ni par les règles de l'art et ne répond pas au critère des CEE.

| Performances thermiques | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Résistance thermique R souhaitée (m ² K/W) | Épaisseur à épandre (mm) | Pouvoir couvrant (kg/m ²) | Nombre de m ² couvert par sac | Nombre de sacs pour 100 m ² |
| 2,00 | 75 | 3,70 | 6,80 | 14,7 |
| 2,50 | 95 | 4,60 | 5,40 | 18,4 |
| 3,00 | 115 | 5,60 | 4,50 | 22,0 |
| 3,50 | 130 | 6,50 | 3,90 | 25,7 |
| 4,00 | 150 | 7,40 | 3,40 | 29,4 |
| 4,50 | 170 | 8,30 | 3,00 | 33,0 |
| 5,00 | 185 | 9,20 | 2,70 | 36,7 |
| 5,50 | 205 | 10,10 | 2,50 | 40,4 |
| 6,00 | 225 | 11,10 | 2,30 | 44,0 |
| 6,50 | 240 | 12,00 | 2,10 | 47,7 |
| 7,00 | 260 | 12,90 | 1,90 | 51,4 |
| 7,50 | 280 | 13,80 | 1,80 | 55,1 |

PERFORMANCES FACE AU FEU

Réaction au feu

Le Flocon 2 est incombustible ; il ne contribue donc pas au développement de l'incendie (Euroclasse A1).

Rapport de classement LNE-P114374 disponible sur www.rockwool.fr.

Référence et conditionnement

| Référence | Conditionnement | Nombre de sacs / palette | Nombre de kg / palette | Camion lautliner kg / chargement (36 palettes) | Classe de produit | Code EAN |
|-----------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|-------------------|-----------------|
| 287063 | Sac plastique de 25 Kg | 15 | 375 | 13 500 | A | 3 53731 0100313 |

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur