

GR 32 Roulé Revêtu Kraft

Best seller - le produit à avoir en stock !



MURS PAR
L'INTÉRIEUR

Caractéristiques



- Certificat ACERMI 02/018/100
- DOP 0001-13

| | Code | Niveau | Unité |
|------------------------------------|-------------|--------|--------------------------|
| Conductivité thermique | λ D | 0,032 | W/(m.K) |
| Réaction au feu | Euroclasse | F | |
| Absorption d'eau à court terme | WS | < 1 | kg/m ² en 24h |
| Perméabilité à la vapeur | MU | 1 | |
| Résistance à l'écoulement de l'air | AFr | 15,0 | kPa.s/m ² |
| Tolérance d'épaisseur | d | T3 | |



Panneau à dérouler en laine de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face

Solutions

- Optima Murs
- Optima Murs avec membrane
- Optimax Habito®

Avantages

- Excellentes performances thermo-acoustiques
- Panneau auto-porteur pour hauteur d'étage standard
- Rigidité et excellente tenue mécanique
- Pose rapide
- Découpe limitée

| Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m ² K/W | Largeur m | Longueur m | rlx/pal | m ² /rlx | m ² /pal | Disponibilité |
|-----------|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|---------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85478 | 160 | 5 | 1,2 | 2,7 | 24 | 3,24 | 77,76 | A |

| Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m ² K/W | Largeur m | Longueur m | rlx/pal | m ² /rlx | m ² /pal | Disponibilité |
|-----------|-----------------|---|--------------|---------------|---------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85477 | 140 | 4,35 | 1,2 | 2,7 | 24 | 3,24 | 77,76 | A |
| 83311 | 120 | 3,75 | 1,2 | 2,7 | 30 | 3,24 | 97,2 | A |
| 83304 | 100 | 3,15 | 1,2 | 2,7 | 30 | 3,24 | 97,2 | A |
| 94047 | 85 | 2,65 | 1,2 | 5,4 | 12 | 6,48 | 77,76 | B |
| 73513 | 75 | 2,35 | 1,2 | 8,1 | 12 | 9,72 | 116,64 | A |
| 94035 | 60 | 1,85 | 1,2 | 8,1 | 12 | 9,72 | 116,64 | B |

Performance

- Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
- Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

Disponibilité

- A** Produit disponible sur stock
- B** Produit disponible sur fabrication
- C** Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
- X X**

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie.