

BON À SAVOIR

- > 2 faces vues.
- > Des retraits possibles entre les lames après la pose doivent être acceptés.
- > Les lames de plancher sont resséchées à 16% (0;+2) contrairement aux lames de parquet, resséchées à 12% (0;+2). Les parquets ont donc une meilleure stabilité et ont moins de retraits entre chaque lame mise en oeuvre.

PRÉCONISATIONS DE POSE

- > Pose en conformité avec le DTU 51.1
- > Stockage des lames au moins 48H avant la pose dans le local qui leur est destiné
- > Retrouvez nos préconisations de pose dédiées aux parquets et planchers page 186

LE PRODUIT

• Application intérieure

ENVIRONNEMENT

- Fabriqué en France
- Issu de forêts durablement exploitées



DESCRIPTION

SAPIN DU NORD **CHOIX AB**
PROVENANCE : SCANDINAVIE

- Nœuds de formes et de tailles variables
- Fiche essence page 170

ASPECT



raboté

VEINAGE



assez fin

DENSITÉ



450 kg/m³

HUMIDITÉ



16% (0;+2)

TRAITEMENT



non traité

ASPECT DE SURFACE



BESOIN DE SUR MESURE ? page 14
LES 3 GRANDES ÉTAPES DE PERSONNALISATION

- SÉLECTIONNEZ VOTRE ESSENCE
- CHOISISSEZ VOTRE PROFIL
- CHOISISSEZ LE TRAITEMENT ET LA FINITION



PROFILS & INFOS

PROFILS À EMBOÛTEMENT

	MENKA	MENKA
ÉPAISSEUR	20 mm	26 mm
LARGEUR	140 mm	140 mm
LONGUEUR	selon dispo.	selon dispo.
LAMES/BOTTE	5	4
BOTTES/PALETTE	49	49
RAINAGE EN BOUT	<input checked="" type="checkbox"/> -4cm OUI	<input checked="" type="checkbox"/> -4cm OUI
EMBOÛTEMENT CONIQUE	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> NON